

DUALSINT 247 TINTOMETRIA



Rodźaj produktu	Farba jednowarstwowa na bazie zmodyfikowanych żywic alkidowych.
Zalecane stosowanie	Ochrona i upiększanie konstrukcji metalowych
Właściwości	Warstwa wykończeniowa o znakomitych właściwościach w zakresie schnięcia, twardości, elastyczności i wydajności, do zastosowania w przemyśle Dobre działanie antykorozyjne
Carta de Colores	RAL K-7, NCS Selección 980, NOVA 720



Specyfikacje dotyczące dostawy

	Normy	Wyszczególnienie
Kolor	UNE EN ISO 3668	Patrz karta kolorów
Połysk (geometria 60°)	UNE EN ISO 2813	70-90 %
Ciężar właściwy (Kg/L)	UNE EN ISO 2811-1	1.1-1.3 (w zależności od kolorów)
Ciała stałe wagowo (%)	UNE 48090-82 (ISO 3233)	55 ± 10 % (w zależności od kolorów)
Ciała stałe objętościowo (%)	UNE 48090-82 (ISO 3233)	40 ± 5 % (w zależności od kolorów)
Wydajność teoretyczna (m ² /l)	UNE 48 282-94	8-9 m ² /l (warstwa 50 mikronów)
Przechowywanie i stabilność w opakowaniu	UNE 48 083-92	9 miesiące/miesiący w oryginalnym opakowaniu bez otwierania. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, chroniąc przed zamrożeniem. Zakres temperatury: 5-40°C

Instrukcje aplikacji

Sprzęt do aplikacji	Pistolet aerograficzny i pistolet airless
Dysza	Średnicę dyszy i kąt natrysku dobiera się w zależności od rodzaju elementu
Lepkość aplikacji (Ford 4)	W zależności od sprzętu
Stosowany rozcieńczalnik	Oдноśnik: .9310
Zalecana grubość warstwy	40-60 mikrony/mikronów
Aplikacja na	Stal: środowisko normalne: czysta i odtłuszczona. Środowisko umiarkowanie agresywne: czyszczenie strumieniem Sa 2 1/2

Suszenie / Polimeryzacja

Schnięcie na powietrzu (20°C-60% H.R.)	UNE 48301	1 - 2 godz., w zależności od zaaplikowanej grubości i warunków atmosferycznych
Suszenie do testów fizycznych		15 dzień/dni
Suszenie do testów chemicznych		15 dzień/dni

Uwagi

Patrz warunki ogólne
Przed użyciem wstrząsnąć zawartość opakowań.
Zaaplikować przy dobrej wymianie powietrza.
Nie przechowywać w pojemnikach otwartych lub rozpoczętych.
Oдноśnie norm toksykologicznych, sprawdzić KARTĘ BEZPIECZEŃSTWA.

Uwaga

Niniejsze zestawienie danych technicznych zostało sporządzone wyłącznie w celach ilustracyjnych i nie zastępuje doradztwa specjalistycznego. Podane informacje odpowiadają aktualnej wiedzy producenta i zostały uzyskane na mocy własnego doświadczenia, dlatego też w żadnym wypadku informacje te nie stanowią gwarancji ze strony producenta. W związku z tym producent nie ponosi żadnych konsekwencji, które mogą wynikać z użytkowania produktu. 21-11-2017 To zestawienie danych anuluje wszystkie poprzednie.