



Opis Produktu	Podkład z dwuskładnikowego przezroczystego poliuretanu na bazie rozpuszczalnika
Właściwości	Typ akrylowy PRODUKT NIEŻÓŁKNĄCY Średnie krycie Doskonała przezroczystość
Zalecane stosowanie	Produkt wskazany do pracy przy otwartych porach drewna, podkreślający jego naturalny wygląd. Specjalnie do aplikacji na jasnym drewnie
Certificados	Certificado.de.Producto.Simbolo.de.Calidad.AIDIMA , Plantilla de informe



Specyfikacje Techniczne

	Norma	Wartość
Ciała stałe wagowo (%)	UNE EN ISO 3251	28% ± 2
Lepkość (warstwa Ford 4)	UNE EN ISO 2431	24+ -3"
Gęstość (Kg/L)	UNE EN ISO 2811-1	0.925+/-0.020

Specyfikacje Mieszaniny

Katalizator		K0021
Proporcja mieszaniny (% objętości)		4/1
Ciała stałe mieszanina (%)	UNE EN ISO 3251	28% ± 2
Lepkość mieszaniny (warstwa Ford 4)	UNE EN ISO 2431	16 ± 2 sek.
Żywotność Mieszaniny	UNE EN ISO 9514	10 do 12 godz. przy 20°C
Rozpuszczalnik		Oдношник: .9130

Specyfikacje dotyczące aplikacji

System aplikacji	Aerografem, airless i kurtynowe
Zalecana grubość warstwy	150-180 gr/m ²
Liczba warstw	1-2
Suchy w dotyku	15 do 20 min. (według gęstości i temperatury)
Szlifowanie powierzchniowe	2 - 3 godz., w zależności od zaaplikowanej grubości i warunków atmosferycznych
Szlifowanie	8 - 10 godz., w zależności od zaaplikowanej grubości i warunków atmosferycznych

Uwagi dotyczące procesu aplikacji

MIESZANINA

Katalizator K0021 25% (objętościowo)

Jeżeli zamierza się zamknąć pory drewna, konieczne jest oszlifowanie pierwszej warstwy podkładu przed nałożeniem drugiej

Jeżeli podczas aplikacji zauważy się zwiększenie lepkości, rozcieńczyć przy użyciu .9130

Przy wysokiej temperaturze otoczenia do rozcieńczania użyć .9020

W celu osiągnięcia maksymalnej ochrony drewna konieczne jest dodanie 3% FILTRA UV Odnośnik: 9116

Uwagi

Przed użyciem wstrząsnąć zawartość opakowań.
Zaaplikować przy dobrej wymianie powietrza.
Nie przechowywać w pojemnikach otwartych lub rozpoczętych.
Maksymalna stabilność katalizatora poniżej 6 miesięcy przy temperaturze 20°C.
Odnosić norm toksykologicznych, sprawdzić KARTĘ BEZPIECZEŃSTWA.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Uwaga

Niniejsze zestawienie danych technicznych zostało sporządzone wyłącznie w celach ilustracyjnych i nie zastępuje doradztwa specjalistycznego. Podane informacje odpowiadają aktualnej wiedzy producenta i zostały uzyskane na mocy własnego doświadczenia, dlatego też w żadnym wypadku informacje te nie stanowią gwarancji ze strony producenta. W związku z tym producent nie ponosi żadnych konsekwencji, które mogą wynikać z użytkowania produktu. 03-09-2013 To zestawienie danych anuluje wszystkie poprzednie.