

IMPRIMACION F-25 TX

Rodzaj produktu	Grunt antykorozyjny na bazie zmodyfikowanych żywic alkidowych Zawiera fosforan cynku
Zalecane stosowanie	Grunt do ogólnego użytku do stali narażonej na działanie umiarkowanie agresywnego środowiska, zarówno we wnętrzach, jak i na zewnątrz
Właściwości	Nie zawiera chromianów Nadaje się do ponownego malowania różnymi rodzajami emalii syntetycznych

Specyfikacje dotyczące dostawy

	Normy	Wyszczególnienie
Kolor	UNE EN ISO 3668	Patrz karta kolorów
Połysk (geometria 60°)		Kit lub pasta
Ciężar właściwy (Kg/L)	UNE EN ISO 2811-1	1.25+/-0.05
Ciała stałe wagowo (%)	UNE EN ISO 3251	63% ± 3
Ciała stałe objętościowo (%)	UNE 48090-82 (ISO 3233)	48% ± 2
Wydajność teoretyczna (m ² /l)	UNE 48 282-94	12 m ² /l. (warstwa 40 mikronów)
Przechowywanie i stabilność w opakowaniu	UNE 48 083-92	9 miesięcy/miesiący w oryginalnym opakowaniu bez otwierania. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, chroniąc przed zamrożeniem. Zakres temperatury: 5-40°C

Instrukcje aplikacji

Sprzęt do aplikacji	Pistolet aerograficzny i pistolet airless
Dysza	Średnicę dyszy i kąt natrysku dobiera się w zależności od rodzaju elementu
Stosowany rozcieńczalnik	Oдноśnik: .9310
Zalecana grubość warstwy	40-60 mikrony/mikronów
Aplikacja na	Stal: środowisko normalne: czysta i odtłuszczona. Środowisko umiarkowanie agresywne: czyszczenie strumieniem Sa 2 1/2. Powierzchnie czyste i odtłuszczone.

Suszenie / Polimeryzacja

Schnięcie na powietrzu (20°C-60% H.R.)	UNE 48301	Dotyk: 20-30 min. Całkowicie suchy: 1-2 godz.
Suszenie wymuszone lub piecowe	Opcjonalny	20-30 min. (60-80°C)
Suszenie do testów fizycznych		15 dzień/dni
Suszenie do testów chemicznych		15 dzień/dni

Uwagi

- Patrz warunki ogólne
- Oдноśnie norm toksykologicznych, sprawdzić KARTĘ BEZPIECZEŃSTWA.
- Zaaplikować przy dobrej wymianie powietrza.
- Nie przechowywać w pojemnikach otwartych lub rozpoczętych.
- Przed użyciem wstrząsnąć zawartość opakowań.

Uwaga

Niniejsze zestawienie danych technicznych zostało sporządzone wyłącznie w celach ilustracyjnych i nie zastępuje doradztwa specjalistycznego. Podane informacje odpowiadają aktualnej wiedzy producenta i zostały uzyskane na mocy własnego doświadczenia, dlatego też w żadnym wypadku informacje te nie stanowią gwarancji ze strony producenta. W związku z tym producent nie ponosi żadnych konsekwencji, które mogą wynikać z użytkowania produktu. 11-03-2015 To zestawienie danych anuluje wszystkie poprzednie.

IMPRIMACION F-25 TX

