

LACAPOL PLUS



Opis Produktu	Wykończenie z przezroczystego dwuskładnikowego poliuretanu na bazie rozpuszczalnika
Właściwości	Wysoki stopień krycia Dobra twardość powierzchniowa
Zalecane stosowanie	Produkt wskazany do lakierowania stolarki i mebli wewnętrznych
Certificados	Certificado.de.Producto.Simbolo.de.Calidad.AIDIMA



Specyfikacje Techniczne

	Norma	Wartość
Ciała stałe wagowo (%)	UNE EN ISO 3251	46% ± 2
Lepkość (warstwa Ford 4)	UNE EN ISO 2431	115" ± 5
Gęstość (Kg/L)	UNE EN ISO 2811-1	0.980+/-0.020
Połysek (kąąt 60°)	UNE EN ISO 2813	Kit lub pasta, półmatowy, satynowy, półbłyszczący i błyszcząca

Specyfikacje Mieszaniny

Katalizator		CATALIZADOR N.275
Proporcja mieszaniny (% objętości)		50%
Ciała stałe mieszanina (%)	UNE EN ISO 3251	40% ± 2
Lepkość mieszaniny (warstwa Ford 4)	UNE EN ISO 2431	30" ± 5
Żywotność Mieszaniny	UNE EN ISO 9514	6 do 8 godz. przy 20°C

Specyfikacje dotyczące aplikacji

System aplikacji	Aerografem, airless i kurtynowe
Aplikacja na	Podkłady poliuretanowe (Fondipol) lub poliakrylowe, idealnie oszlifowane i oczyszczone z pyłu
Zalecana grubość warstwy	120-130 gr/m ²
Suszenie na nieprzyleganie pyłu	15 do 30 min. (według gęstości i temperatury)
Suchy w dotyku	30 do 60 min. (według gęstości i temperatury)
Całkowite utwardzenie	1 dzień/dni
Ponowne malowanie	Do drugiej warstwy, począwszy od 10 - 12 godz.

Uwagi dotyczące procesu aplikacji

- Jeżeli po aplikacji pierwszej warstwy wykończenia chce się przemaalować ponownie, oszlifować powierzchnię, aby zapewnić przyczepność warstw między sobą
- Jeżeli podczas aplikacji zauważy się zwiększenie lepkości, rozcieńczyć przy użyciu .9130
- Przy wysokiej temperaturze otoczenia do rozcieńczania użyć .9020

Uwagi

- Przed użyciem wstrząsnąć zawartość opakowań.
- Zaaplikować przy dobrej wymianie powietrza.
- Nie przechowywać w pojemnikach otwartych lub rozpoczętych.
- Maksymalna stabilność katalizatora poniżej 6 miesięcy przy temperaturze 20°C.
- Oдноśnie norm toksykologicznych, sprawdzić KARTĘ BEZPIECZEŃSTWA.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Uwaga

Niniejsze zestawienie danych technicznych zostało sporządzone wyłącznie w celach ilustracyjnych i nie zastępuje doradztwa specjalistycznego. Podane informacje odpowiadają aktualnej wiedzy producenta i zostały uzyskane na mocy własnego doświadczenia, dlatego też w żadnym wypadku informacje te nie stanowią gwarancji ze strony producenta. W związku z tym producent nie ponosi żadnych konsekwencji, które mogą wynikać z użytkowania produktu. 22-12-2010 To zestawienie danych anuluje wszystkie poprzednie.