

## WASH-PRIMER ECO

<b>Rodzaj produktu</b>	Grunt fosforanujący zawierający żywice poliwinylu butyralu Wolne od ołowiu i chromianu
<b>Zalecane stosowanie</b>	Przylegający grunt antykorozyjny do powierzchni stalowych, lekkich stopów, powierzchni galwanizowanych i, ogólnie, do powierzchni o słabej lub trudnej przyczepności
<b>Właściwości</b>	Doskonała przyczepność Nadaje się do ponownego malowania różnymi gatunkami, włączając w to poliuretanowe i epoksydowe z wyjątkiem chlorokauczukowych Szybkie schnięcie



### Specyfikacje dotyczące dostawy

	<b>Normy</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
Kolor	UNE EN ISO 3668	Różne kolory
Ciężar właściwy (Kg/L)	UNE EN ISO 2811-1	0.9+/-0.05
Ciała stałe wagowo (%)	UNE EN ISO 3251	23% ± 3
Ciała stałe w mieszaninie objętościowo (%)	UNE 48090-82 (ISO 3233)	16% ± 3
Wydajność teoretyczna (m <sup>2</sup> /l)	UNE 48 282-94	16 m <sup>2</sup> /l. (warstwa 10 mikronów)

### Instrukcje aplikacji

Sprzęt do aplikacji	Pistolet aerograficzny i pistolet airless
Dysza	Średnicę dyszy i kąt natrysku dobiera się w zależności od rodzaju elementu
Katalizator	K0712
Proporcja mieszaniny wagowa	4/1
Proporcja mieszaniny objętościowa	4/1
Żywotność mieszaniny	>12 godz.
Stosowany rozcieńczalnik	Oдноśnik: .9749
Zalecana grubość warstwy	5-10 mikrony/mikronów
Aplikacja na	Stopy lekkie i stal walcowana na zimno. Powierzchnie czyste i odtłuszczone.

### Suszenie / Polimeryzacja

Schnięcie na powietrzu (20°C-60% H.R.)	UNE 48301	10-15 min.
Suszenie do testów fizycznych		15 dzień/dni
Suszenie do testów chemicznych		15 dzień/dni

### Odporność fizyczno-chemiczna

Próbki testowe		Stal walcowana na zimno 0.5 mm
Grubość suchej powłoki	UNE-EN ISO 2808	15-20 mikrony/mikronów
Przyczepność	UNE-EN ISO 2409	100%. (Gt0)

### Uwagi

Patrz warunki ogólne  
Odnosić norm toksykologicznych, sprawdzić KARTĘ BEZPIECZEŃSTWA.  
Zaaplikować przy dobrej wymianie powietrza.  
Nie przechowywać w pojemnikach otwartych lub rozpoczętych.  
Przed użyciem wstrząsnąć zawartość opakowań.

### Uwaga

*Niniejsze zestawienie danych technicznych zostało sporządzone wyłącznie w celach ilustracyjnych i nie zastępuje doradztwa specjalistycznego. Podane informacje odpowiadają aktualnej wiedzy producenta i zostały uzyskane na mocy własnego doświadczenia, dlatego też w żadnym wypadku informacje te nie stanowią gwarancji ze strony producenta. W związku z tym producent nie ponosi żadnych konsekwencji, które mogą wynikać z użytkowania produktu. 28-09-2018 (2) To zestawienie danych anuluje wszystkie poprzednie.*