

FONDIPOL IGNIFUGO BLANCO



Opis Produktu	Podkład z dwuskładnikowego białego poliuretanu na bazie rozpuszczalnika
Właściwości	Typ alkidowy Doskonałe krycie Wysoki stopień nieprzejrzystości
Zalecane stosowanie	Podkład wskazany do użycia do mebli, które muszą posiadać WŁAŚCIWOŚCI OGNIODPORNE
Certyfikaty	UNE EN 13501-1:02 C-S2 d0
Certificados	Certificado.de.Producto.Simbolo.de.Calidad.AIDIMA , Fondipol.y.lacapol.ignifugos.pdf



Specyfikacje Techniczne

	Norma	Wartość
Ciała stałe wagowo (%)	UNE EN ISO 3251	68%+-2
Lepkość (warstwa Ford 6)	UNE EN ISO 2431	57" ± 3
Gęstość (Kg/L)	UNE EN ISO 2811-1	1.340+/-0.015

Specyfikacje Mieszaniny

Katalizator		CATALIZADOR N.275
Proporcja mieszaniny (% objętości)		50%
Proporcja mieszaniny (% wagi)		40%
Ciała stałe mieszanina (%)	UNE EN ISO 3251	57% ± 2
Lepkość mieszaniny (warstwa Ford 4)	UNE EN ISO 2431	50" ± 5
Żywotność Mieszaniny	UNE EN ISO 9514	6 do 7 godz. przy 20°C
Rozpuszczalnik		Oдношік: .9130
Procent rozcieńczenia		10-15%

Specyfikacje dotyczące aplikacji

System aplikacji	Aerografem, airless i kurtynowe
Aplikacja na	MDF ognioodporna
Zalecana grubość warstwy	150-180 gr/m ²
Suchy w dotyku	50 do 80 min. (według gęstości i temperatury)
Szlifowanie powierzchniowe	6 - 7 godz., w zależności od zaaplikowanej grubości i warunków atmosferycznych
Szlifowanie	16 - 24 godz., w zależności od zaaplikowanej grubości i warunków atmosferycznych

Uwagi dotyczące procesu aplikacji

Jeżeli podczas aplikacji zauważy się zwiększenie lepkości, rozcieńczyć przy użyciu .9130
 Przy wysokiej temperaturze otoczenia do rozcieńczenia użyć .9020
 Przy aplikacji na płytach MDF konieczne jest wstępne uszczelnienie gruntem izolującym.

ABY UZYSKAĆ SYSTEM OGNIODPORNY, NA WARSTWIE OGNIODPORNEGO FONDIPOLU BIAŁEGO, SZLIKOWANEGO I OCZYSZCZONEGO Z PYŁU, NIEZBĘDNA JEST APLIKACJA OGNIODPORNEGO LACAPOLU BIAŁEGO W ILOŚCI 120 GR/M2.

Uwagi

Przed użyciem wstrząsnąć zawartość opakowań.
Zaaplikować przy dobrej wymianie powietrza.
Nie przechowywać w pojemnikach otwartych lub rozpoczętych.
Maksymalna stabilność katalizatora poniżej 6 miesięcy przy temperaturze 20°C.
Odnosnie norm toksykologicznych, sprawdzić KARTĘ BEZPIECZEŃSTWA.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Uwaga

Niniejsze zestawienie danych technicznych zostało sporządzone wyłącznie w celach ilustracyjnych i nie zastępuje doradztwa specjalistycznego. Podane informacje odpowiadają aktualnej wiedzy producenta i zostały uzyskane na mocy własnego doświadczenia, dlatego też w żadnym wypadku informacje te nie stanowią gwarancji ze strony producenta. W związku z tym producent nie ponosi żadnych konsekwencji, które mogą wynikać z użytkowania produktu. 21-12-2010 To zestawienie danych anuluje wszystkie poprzednie.