

LACAPOL 379 BRILLO BASE BLANCA BL

Opis Produktu PRODUKT BAZOWY DO TWORZENIA KOLORÓW W SYSTEMIE TINTOMETRYCZNYM
Typ alkidowy

Właściwości WYSOKI POŁYSK
Wysoki stopień krycia
Doskonale wyrównywanie
Szybkie twardnienie ułatwiające obchodzenie się z nim
Dobra twardość

Zalecane stosowanie Wykończenie wskazane do lakierowania części, zapewnia dużą objętość i wysoki połysk.

Specyfikacje Techniczne

	Norma	Wartość
Ciała stałe wagowo (%)	UNE EN ISO 3251	69% ± 2
Lepkość (warstwa Ford 4)	UNE EN ISO 2431	30+ -3"
Gęstość (Kg/L)	UNE EN ISO 2811-1	1.400+/-0.020
Połysk (kąąt 60°)	UNE EN ISO 2813	Błyszcząca

Specyfikacje Mieszaniny

Katalizator		CATALIZADOR N.377
Proporcja mieszaniny (% objętości)		50%
Ciała stałe mieszanina (%)	UNE EN ISO 3251	60% ± 2
Lepkość mieszaniny (warstwa Ford 4)	UNE EN ISO 2431	23" ± 3
Żywotność Mieszaniny	UNE EN ISO 9514	7 do 8 godz. przy 20°C
Rozpuszczalnik		Oдношік: .9444
Procent rozcieńczenia		15-20%

Specyfikacje dotyczące aplikacji

Lepkość aplikacji (warstwa Ford 4)	UNE EN ISO 2431	15-16 sek.
System aplikacji		Aerografem i airless
Aplikacja na		Podkład poliakrylowy oszlifowany i oczyszczony z pyłu
Zalecana grubość warstwy		90-110 gr/m ²
Suszenie na nieprzyleganie pyłu		40 do 50 min. (według gęstości i temperatury)
Suchy w dotyku		5 - 6 godz., w zależności od zaaplikowanej grubości i warunków atmosferycznych
Nadaje się do manipulacji		9 - 10 godz., w zależności od zaaplikowanej grubości i warunków atmosferycznych
Całkowite utwardzenie		1-2 dzień/dni

Uwagi dotyczące procesu aplikacji

WAŻNE: Zachować lepkość mieszaniny podczas aplikacji.
Przy wysokiej temperaturze otoczenia do rozcieńczania użyć .9020

Uwagi

Przed użyciem wstrząsnąć zawartość opakowań.
Zaaplikować przy dobrej wymianie powietrza.
Nie przechowywać w pojemnikach otwartych lub rozpoczętych.
Maksymalna stabilność katalizatora poniżej 6 miesięcy przy temperaturze 20°C.
Oдношіе norm toksykologicznych, sprawdzić KARTĘ BEZPIECZEŃSTWA.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Uwaga

Niniejsze zestawienie danych technicznych zostało sporządzone wyłącznie w celach ilustracyjnych i nie zastępuje doradztwa specjalistycznego. Podane informacje odpowiadają aktualnej wiedzy producenta i zostały uzyskane na mocy własnego doświadczenia, dlatego też w żadnym wypadku informacje te nie stanowią gwarancji ze strony producenta. W związku z tym producent nie ponosi żadnych konsekwencji, które mogą wynikać z użytkowania produktu. 03-02-2017 To zestawienie danych anuluje wszystkie poprzednie.