

## LACAPOL FENIX NEGRO MATE 20



### Opis Produktu

Wykończenie z pigmentowanego dwuskładnikowego poliuretanu na bazie rozpuszczalnika

### Właściwości

Typ alkidowy  
Wysoki stopień krycia  
Jedwabisty w dotyku

### Zalecane stosowanie

Lakierowanie mebli wewnętrznych.

### Certificados

[Certificado.de.Producto.Simbolo.de.Calidad.AIDIMA,](#)  
[Fondipol.250.Blanco.y.Lacapol.Fenix.pdf](#)



### Specyfikacje Techniczne

	Norma	Wartość
Ciała stałe wagowo (%)	UNE EN ISO 3251	53% ± 2
Lepkość (warstwa Ford 4)	UNE EN ISO 2431	90" ± 5
Połysek (kąąt 60°)	UNE EN ISO 2813	Kit lub pasta

### Specyfikacje Mieszaniwy

Katalizator		CATALIZADOR N. 296
Proporcja mieszaniwy (% objętości)		50%
Ciała stałe mieszaniwa (%)	UNE EN ISO 3251	46% ± 2
Lepkość mieszaniwy (warstwa Ford 4)	UNE EN ISO 2431	35" ± 5
Żywotność Mieszaniwy	UNE EN ISO 9514	3 do 4 godz. przy 20°C
Rozpuszczalnik		Oдношник: .9130

### Specyfikacje dotyczące aplikacji

System aplikacji	Aerografem, airless i kurtynowe
Aplikacja na	Podkłady poliuretanowe (Fondipol) lub poliakrylowe, idealnie oszlifowane i oczyszczone z pyłu
Zalecana grubość warstwy	120-130 gr/m <sup>2</sup>
Suszenie na nieprzyleganie pyłu	15 do 30 min. (według gęstości i temperatury)
Suchy w dotyku	30 do 60 min. (według gęstości i temperatury)
Całkowite utwardzenie	1 dzień/dni
Ponowne malowanie	Do drugiej warstwy, począwszy od 8 - 10 godz.

### Uwagi dotyczące procesu aplikacji

#### MIESZANINA

Katalizator K0296 50% (objętościowo)

Jeżeli podczas aplikacji zauważy się zwiększenie lepkości, rozcieńczyć przy użyciu .9130

Przy wysokiej temperaturze otoczenia do rozcieńczania użyć .9020

Jeżeli po aplikacji pierwszej warstwy wykończenia chce się przemaalować ponownie, oszlifować powierzchnię, aby zapewnić przyczepność warstw między sobą

### Uwagi

Przed użyciem wstrząsnąć zawartość opakowań.

Zaaplikować przy dobrej wymianie powietrza.  
Nie przechowywać w pojemnikach otwartych lub rozpoczętych.  
Maksymalna stabilność katalizatora poniżej 6 miesięcy przy temperaturze 20°C.  
Odnośnie norm toksykologicznych, sprawdzić KARTĘ BEZPIECZEŃSTWA.  
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

**Uwaga**

*Niniejsze zestawienie danych technicznych zostało sporządzone wyłącznie w celach ilustracyjnych i nie zastępuje doradztwa specjalistycznego. Podane informacje odpowiadają aktualnej wiedzy producenta i zostały uzyskane na mocy własnego doświadczenia, dlatego też w żadnym wypadku informacje te nie stanowią gwarancji ze strony producenta. W związku z tym producent nie ponosi żadnych konsekwencji, które mogą wynikać z użytkowania produktu. 09-05-2013 To zestawienie danych anuluje wszystkie poprzednie.*