

POLPARQUET STEP



Opis Produktu	Specjalny przezroczysty poliuretan dwuskładnikowy przeznaczony do podłóg drewnianych
Właściwości	Prosta aplikacja Dobra twardość powierzchniowa
Zalecane stosowanie	Produkt rekomendowany do procedur stosowanych na parkiecie
Certificados	Certificado.de.Producto.Simbolo.de.Calidad.AIDIMA



Specyfikacje Techniczne

	Norma	Wartość
Ciała stałe wagowo (%)	UNE EN ISO 3251	49% ± 2
Lepkość (warstwa Ford 4)	UNE EN ISO 2431	100" ± 5
Gęstość (Kg/L)	UNE EN ISO 2811-1	1+/-0.020
Połysek (kąąt 60°)	UNE EN ISO 2813	Kit lub pasta, satynowy i błyszcząca

Specyfikacje Mieszaniwy

Katalizator		CATALIZADOR N° 245
Proporcja mieszaniwy (% objętości)		100%
Ciała stałe mieszaniwy (%)	UNE EN ISO 3251	38% ± 2
Lepkość mieszaniwy (warstwa Ford 4)	UNE EN ISO 2431	23" ± 3
Żywotność Mieszaniwy	UNE EN ISO 9514	5 do 6 godz. przy 20°C

Specyfikacje dotyczące aplikacji

Lepkość aplikacji (warstwa Ford 4)	Gotowy do użycia
System aplikacji	Aerografem i wałek
Zalecana grubość warstwy	120-130 gr/m ²
Suchy w dotyku	30 do 60 min. (według gęstości i temperatury)
Całkowite utwardzenie	2 dzień/dni
Ponowne malowanie	Do drugiej warstwy, począwszy od 5 - 6 godz.

Uwagi dotyczące procesu aplikacji

Proces: FONDIPOL 1001 / K91 (50%).

Szlifowanie.

Jeżeli chce się zaaplikować drugą warstwę lakieru Polparquet, najpierw należy szlifować pierwszą.

W przypadku drewna zawierającego dużo żywicy, przed podkładem zaaplikować jedną warstwę IMPRIMACION AISLANTE B / K105 (100%)

Jeżeli podczas aplikacji zauważy się zwiększenie lepkości, rozcieńczyć przy użyciu .9130

Przy wysokiej temperaturze otoczenia do rozcieńczania użyć .9020

Uwagi

Przed użyciem wstrząsnąć zawartość opakowań.

Zaaplikować przy dobrej wymianie powietrza.

Nie przechowywać w pojemnikach otwartych lub rozpoczętych.

Maksymalna stabilność katalizatora poniżej 6 miesięcy przy temperaturze 20°C.

Odnóśnie norm toksykologicznych, sprawdzić KARTĘ BEZPIECZEŃSTWA.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Uwaga

Niniejsze zestawienie danych technicznych zostało sporządzone wyłącznie w celach ilustracyjnych i nie zastępuje doradztwa specjalistycznego. Podane informacje odpowiadają aktualnej wiedzy producenta i zostały uzyskane na mocy własnego doświadczenia, dlatego też w żadnym wypadku informacje te nie stanowią gwarancji ze strony producenta. W związku z tym producent nie ponosi żadnych konsekwencji, które mogą wynikać z użytkowania produktu. 12-05-2011 (2) To zestawienie danych anuluje wszystkie poprzednie.